

OMSCHRIJVING

Luchtdrogende grond-, overgrondverf en aflak voor buiten en binnen, gebaseerd op alkydhars.

GEBRUIKSDOEL

Gronden en aflakken van hout en andere ondergronden, al of niet voorzien van een voorgaande (grond)verflaag of plamuurlaag.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Goede dekking
- Weervast
- Vochtregulerend
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Goede vloeijing
- Goede kantendekking

KLEUR EN GLANS

Via de dispenser vele kleuren uit diversen waaiers
Glans

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND**NIEUW WERK**

Algemeen	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen, reinigen met geschikt middel.
Hout	Eventuele scherpe hoeken afronden, straal ca. 3mm. Zonodig zorgvuldig schuren en voorzien van een eerste laag. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.
Staal	Roest grondig verwijderen, goed schuren. Blank metaal voorzien van roestwerende primer.
Plamuren	Alleen kleine oneffenheden, indien noodzakelijk. Plamuurplaatsen gronden om mogelijke zuiging weg te nemen.
Afwerken	Een eerste laag verdunde Schakelverf, of Amarol Primer aanbrengen.

ONDERHOUD VERFLAGEN IN GOEDE STAAT

Algemeen	Gave, goed hechtende verflagen reinigen met een geschikt middel. Zorgvuldig matschuren.
Hout	Kaal geschuurde plaatsen voorzien van een eerste laag Schakelverf.
Staal	Kaal geschuurde plaatsen eerst voorzien van roestwerende primer.

ONDERHOUD VERFLAGEN IN SLECHTE STAAT

Algemeen	Slecht hechtende verflagen verwijderen door afbijten, afbranden of föhnen. Reinigen met water en ammonia of met geschikt middel. Zorgvuldig schuren.
Hout	Rottend hout verwijderen en verweerd hout wegschuren tot op het gezonde hout. Impregneren en beschadigingen repareren met een geschikt vulmiddel. Kaal hout buiten gronden met Schakelverf of met Amarol Primer.
Staal	Kaal geschuurde plaatsen eerst voorzien van roestwerende primer .
Afwerken	Voorlakken en aflakken met Schakelverf.

Sigma Schakelverf



Mei 2004

2/2

VERWERKING VAN DE VERF

Gereedschap	Varkensharen kwast of aanbrengen met velvet(velours) lakroller. rol evt. na met lakroller.
Voor gebruik	Verf goed roeren.
Verdunning	Onverdund te verwerken.
Droge laagdikte	Aanbevolen: ca. 35 micrometer.
Kwast/rollagen	Aanbevolen: 1 á 2 kwastlagen, of rollagen met de velvet roller.
Temperatuur	Verf op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 23°C
Na gebruik	Bus luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor goede afsluiting

UITSTRIJKVERMOGEN

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, van de laagdikte en het gebruikte gereedschap, en van de omstandigheden bij aanbrengen
Theoretisch rendement	Ca. 16 m ² /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond. Zie de informatie op de bus.

DROGING BIJ 20° C

Stofdroog	Na ca. 3 uur
Kleefvrij	Na ca. 5 uur
Schuurbaar	Na ca. 18-24 uur, met Scotch Brite schuurmatjes
Overschilderbaar	Na ca. 18-24 uur; n.b. hoe dikker de verflaag, des te trager de droging

REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat terpentijn
Gereedschap	Met terpentijn schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of een folie
Droge verflaag	Na ca. een week drogen met neutrale niet schurende huishoudelijke reinigingsmiddelen

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 1 jaar houdbaar. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.

PRODUCTGEGEVENS

VERF IN DE BUS

Verpakking	0,5 liter; 1 liter; 2,5 liter; 5 liter
Dichtheid	Ca. 1,2 kg/dm ³ , kleurafhankelijk
Vaste stof %	Ca. 58 vol.%, kleurafhankelijk
Vlampunt	Ca. 39°C
Vloeistofdikte	Strijkklaar

DROGE VERFLAAG

- Optimale eigenschappen na ca. een week bij ca. 20°C
- Goed reinigbaar

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Oplosmiddelrijk. Ontvlambaar. Op goed geventileerde plaatsen verwerken. Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Contact met huid en ogen vermijden. Damp niet inademen. Niet blootstellen aan vuur of hitte. Natte verfrestanten, spoelverdunding en schoonmaakverdunding en eventueel afval van vuil gereedschap afgeven aan de Inzameldienst Klein Chemisch Afval op het gemeentelijk afval brengstation, of bij de chemokar.